
MULTIQUARTZ

Datenblatt VID455158T
Rev. 01 vom 22.05.2018

Name	MULTIQUARTZ
Beschreibung	Hochleistungslack auf Quarzbasis.
Hauptmerkmale	MULTIQUARTZ ist eine füllende, maskierende und stark deckende Wandfarbe auf Quarzmehlbasis. Kann sowohl als Basisprodukt für dekorative Effekte (gewährleistet deren Haftung auf schwierigem Untergrund) wie auch für den Oberflächenanstrich verwendet werden.
VOC-Klassifizierung (Flüchtige organische Verbindung) Richtlinie 2004/42/EG	Innenanstrich für Wände und Decken (matt) VOC-Grenzwert gem.EU-Verordnung für MULTIQUARTZ (Kategorie A/a): 30 g/l (2010). MULTIQUARTZ enthält höchstens 30 g/l VOC.

**Kategorie IAQ
(Raumluftqualität)**



Hergestellt in	ITALIEN
Werkzeugempfehlung	Rolle, Pinsel
Realisierbare Effekte Applikationsmethode	<p>MULTIQUARTZ (je nach Bedarf in einer oder zwei Schichten) als Grundierung für Wandfarben und dekorative Beschichtungen verwenden, eventuell auch farbig. In diesem Fall 1:1 mit Wasser verdünnen, umrühren, bis eine homogene Masse entsteht, und mit einer Rolle oder einem Pinsel gleichmäßig auftragen.</p> <p>Nach 6-8 Stunden die gewählte Deckschicht auftragen. Neue, durchgetrocknete, gleichmäßige und glatt verputzte Wände: sorgfältig reinigen und Staub komplett entfernen. Bereits beschichtete oder teilweise abgetragene Wandflächen mit Zementputz aus Kalk-Zementmörtel:</p> <ul style="list-style-type: none">– Anstriche: sämtliche Schmutzspuren, nicht perfekt haftende Teile und hervorstehende Teile entfernen;– Alte Schichten: Mit Abbeizmittel Farbe entfernen und die Oberfläche mit einem Dampfstrahler reinigen. Bei Schimmelbefall eine Behandlung mit einem Schimmelentferner durchführen. <p>Nach der Festigung der Fläche mit dem Fixiermittel PRYMER HIGH PENETRATION mit dem Flächenspachtel STUCCO FONDO für den Innenbereich oder RASA LIME für den Außenbereich bis zu einer Dicke von 2-3 mm verputzen und mindestens 5-6 Tage aushärten lassen. Dickere Schichten müssen mit Materialien behandelt werden, die mit dem vorhandenen Putz kompatibel sind und aushärten.</p> <p>Verwenden Sie MULTIQUARTZ als Oberflächenbehandlung, indem Sie den ersten Anstrich mit 15-20% Wasser verdünnen. Mischen Sie das Produkt, bis eine homogene Masse entsteht, und tragen Sie es gleichmäßig mit einem Pinsel oder einer Wollrolle auf. Nach mindestens 8-12 Stunden die zweite Schicht bei einer Verdünnung von 10-15% auftragen.</p>

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.

Viero ist eine Marke von Cromology Italia S.p.A.- Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) USt-IDNr. IT07684621001 - ITALIEN - Tel. +39 0584 2424

MULTIQUARTZ



www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Datenblatt VID455158T
Rev. 01 vom 22.05.2018

Praktische Hinweise

Nicht auf Oberflächen auftragen, die direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Luftzug ausgesetzt sind. Der Untergrund muss trocken und sauber sein, darf keine sich ablösenden Teile und/oder aufsteigende Feuchtigkeit aufweisen. Der neue Putz muss mindestens 4-5 Wochen lang bis zur vollständigen Karbonatisierung austrocknen.

Umgebungsbedingungen -> Temperatur: min. +5 °C/max. +35 °C, relative Luftfeuchtigkeit: < 75%.
Bedingungen für den Untergrund -> Temperatur: min. +5 °C/max. +35 °C, Feuchtigkeit: < 10 von r. F.
Vor Gebrauch gut schütteln oder, falls zu dickflüssig, mit einer Kelle oder mit einem Rührwerk bis zur Verarbeitbarkeit durchmischen.

Bei sehr großen Auftragsflächen sind geeignete Unterbrechungen (z.B. in der Nähe der Fallrohre) oder technische Fugen einzuplanen. Verwendetes Material des Fabrikats verschiedener Chargen-Nummern darf nicht auf ein und derselben Fassade aufgetragen werden.

Nach der Anwendung im Außenbereich muss die Oberfläche mindestens 48 Stunden vor Regen und Frost (> 5 °C), Nebel, Tau und Staub geschützt werden.

Vor dem Auftragen empfiehlt es sich, nach vollständiger Trocknung des Produktes die Farbe zu überprüfen.

Das Auftragen nicht inmitten der Wand unterbrechen.

Das verdünnte Produkt kann höchstens 48 Stunden aufbewahrt werden.

Die benutzten Werkzeuge sofort nach ihrem Gebrauch mit Wasser ausspülen.

Den Behälter gut verschlossen, frost- und lichtgeschützt aufbewahren.

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorkehrungen für den Anwender sind im Sicherheitsdatenblatt aufgeführt.

Leere Behälter oder Behälter mit getrockneten Rückständen des Produkts müssen gemäß den örtlichen Verordnungen entsorgt werden.

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.

Viero ist eine Marke von Cromology Italia S.p.A.- Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) USt-IDNr. IT07684621001 - ITALIEN - Tel. +39 0584 2424

MULTIQUARTZ

Viero

www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Datenblatt VID455158T
Rev. 01 vom 22.05.2018

TECHNISCHE ANGABEN	RECHTLICHER BEZUGSRAHMEN	INFO BEI 20 °C UND 60%% LUFTFEUCHTIGKEIT
Aussehen in der Dose Aussehen der Oberfläche		Dichte Flüssigkeit Matt
Dichte g/ml	UNI 8910	1,45 - 1,60
Viskosität Brookfield cPs	ASTM D 2196	15000 - 20000
Ungefäher Ertrag (l/m ²)	ISO 7254	0,1 - 0,15
Flammpunkt °C	UNI 8909	Nicht entzündlich
Lagerbeständigkeit (an einem kühlen und trockenen Ort)	UNI 10154	Mindestens 24 Monate
Handtrocken nach Stunden (h)		Max. 1
Ausgehärtet nach Stunden (h)		Max. 24
Überarbeitbarkeit nach Stunden (h)		4 - 8
Anwendungsbereich		Innen-/Außenbereich
Basis + realisierbare Farben		Neutral, mittleres Weiß, Weiß + Farbkatalog Archideco Bright
Bindemittel		Acrylstyrol
Reinigung der Arbeitsgeräte		Wasser
Verdünnung bei Verarbeitung mit Rolle und Pinsel in Vol.-%		10-20%

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Kostenlose Kundendienstnummer: 800.219.420 (Italien)
Kundendienst international: +39.0583.2424 (Festnetz aus dem Ausland)
Mo – Fr [8-13 Uhr und 14-17.30 Uhr]



cromology
Italia

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.

Viero ist eine Marke von Cromology Italia S.p.A.- Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) USt-IDNr. IT07684621001 - ITALIEN - Tel. +39 0584 2424