

KRAKKLE

Codice scheda VIE433890T

Rev.01 del 01.07.2015 Pag. 1 di 2

Denominazione	KRAKKLE
Descrizione	Stucco effetto craquelè.
Caratteristiche principali	KRAKKLE è un intonaco premiscelato a base di resina acrilica idrodispersibile, inerti micronizzati, pigmenti stabili alla luce e additivi specifici. Consigliato per la decorazione di pareti interne dove si desidera ottenere un effetto crettatura "screpolato".
Sistema Tintometrico	Disponibile nella versione bianca. KRAKKLE può essere colorato con paste coloranti del ns. Sistema Tintometrico o con Color Drop.
Classificazione (UNI 8681)	E.2/4.C.0.A.2.HF Stucco per strato di fondo e finitura in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaco, acrilico.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per effetti decorativi Valore limite UE di COV per KRAKKLE (cat. A1): 200 g/L (2010). KRAKKLE contiene al massimo 200 g/L di COV.
Norme d'impiego e Preparazione del supporto	Assicurarsi che la superficie da rivestire sia pulita, asciutta, priva di parti sfaldanti, sufficientemente liscia e abbastanza solida per sostenere l'applicazione della finitura.. Applicare una mano di fissativo acrilico Prymer ACQ diluito 1:5 con acqua. Per superfici sfaldanti, friabili o porose e per tutte le superfici vecchie da ripristinare, è indispensabile pulire l'intera superficie spazzolando accuratamente, applicare una mano di fissativo acrilico Prymer ACQ diluito 1:5 con acqua e in seguito stuccare e livellare le parti incoerenti. Applicare una mano di fondo VIEROQUARTZ dello stesso colore di KRAKKLE diluito 1:1 con acqua per garantire una copertura iniziale di colore e di protezione e facilitare l'applicazione del rivestimento.
Applicazione	Utilizzando una spatola piccola in acciaio inox applicare uno strato uniforme su tutta la superficie come mano di fondo, una volta asciutto il primo strato, applicare con lo stesso attrezzo uno spessore di circa 5mm di KRAKKLE sulla parete. Successivamente con una scopa di sorgo o saggina passare verticalmente sulla superficie. Il prodotto si auto-creperà durante la fase di asciugatura (1-2 giorni). Il tipo e il numero di fessure dipende dallo spessore del prodotto applicato e dallo strumento utilizzato per la decorazione: maggiore è lo spessore maggiori saranno le dimensioni e la quantità delle crepe che la finitura produrrà.
Consigli pratici	La superficie deve essere stagionata, pulita esente da parti in fase di distacco. Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: < 80%; temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C; umidità del superficie: < 10% R.H.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e dal sole.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
Voce di capitolato	Applicazione di stucco decorativo premiscelato KRAKKLE da applicare a spatola in una mano con un consumo di circa 3.5 ÷ 4.0 Kg/mq (in funzione dell'assorbimento del supporto).

KRAKKLE

Codice scheda VIE433890T

Rev.01 del 01.07.2015 Pag. 2 di 2

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,700 ÷ 1,800
Viscosità		Tixotropico
Consumo teorico (per uno spessore di 5mm) Kg/mq		3.5 ÷ 4.0
Spessore consigliato mm per mano		5
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco al tatto h		8 ÷ 12
Secco in profondità h		24 ÷ 48
Estemi / Interni		No / Si
Colori		Bianco, colorabile a Sistema Tintometrico
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a spatola		Pronto all'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.